Krympeslange m/lim, medium tykkvegget, 63/19mm, sort, 1mtr

Art.nr. 323-20630 | MA47-63/19-PO-X-BK | | El.nr. 1808615









- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Medium tykkvegget
- Krympeforhold 4:1
- Halogenfri

HF RoHS

Flere produkter i denne produktgruppen:
Krympeslange 4:1 - Halogenfri >

Grunnleggende informasjon

Bruk	MA47 medium tykkvegget krympeslange med lim benyttes til å isolere og beskytte kabelskjøter og DC/AC termineringer i lavspenningsanlegg, både i og over bakken. Krympeslangen leveres også i pakning på 4 stk (MA47 kit) og uten lim (MU47).
Antall pr.	pc
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MA47-63/19-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeslange m/lim, medium tykkvegget, 63/19mm, sort, 1mtr
Krympeforhold	opptil 4:1
Lokalt ordrenr.	323-20630
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	6 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.28 kg
Produkt familie	MA47
Produkt gruppe	Krympeslange 4:1 - Halogenfri
Strekkstyrke ved varmealdring	12 MPa
Testmetode for lavtemperatur	ASTM D2671
Testmetode for varmealdring	ASTM D2671
Type	MA47-63/19
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Medium tykkvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	300 %
Varmealdringstest	168h/150°C
Varmesjokktest	4h/225°C


Produktdimensjoner




Etter krymping ⌀ (d) maks.	19.0 mm
Etter krymping ⌀ (d) maks. (tommer)	.75 "
Før krymping ⌀ D min.	65.0 mm
Før krymping ⌀ D min. (tommer)	2.48 "
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Veggtykkelse (WT)	2.9 mm
Veggtykkelse (WT) (tommer)	.11 "

Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet (min.)	350 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Oljebestandig (Ja/Nei)	Ja
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF RoHS
Strekkfasthet	12 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	IEC 93
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet (USA)	Nei
Vannabsorbasjon	0.2 %
Volum motstand	10^{12} Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning







EAN / GTIN	4031026250434
El.nr.	1808615
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	6
Pakning 1 - Bredde (m)	0.24 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.26 m
Pakning 1 - Lengde (m)	1.08 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.680001 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.067392 m^3
Pakning 3 - Antall	6
Pakning 3 - Bredde (m)	0.238 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.132 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.081 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.320001 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.034 m^3
Pakning 4 - Antall	144
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	76.68 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	1.152 m^3
Tollnummer	39173200

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

© HellermannTyton 2026 (v4.296.3) | Update: 07/02/2026 | Personverninnstillinger