

Certex Norge As

Linjemateriell

Bardunwire

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Bardunwire 35 mm² 145 Kp, 7x2,55

Bardunwire kan brukes til bardunering, stag-og toppline.
Leveres som standard på 250 meters kryss ellers i lengder etter behov.

Elnummer:	2801485
Dimensjon:	35mm ² - 7,6mm
Bruddstyrke:	52,2 kN
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert, 230 gr/m ²
Øvrige opplysninger:	Produsert i henhold til NS1530/1531



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brukermanual:
Det foreligger ingen brukermanual for dette produktet.

Ettersyn/kontroll
Bardunwire må kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke mulig rust. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensing fra luft og eventuelt salt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Standard:	NS 1530 /1531
Konstruksjon:	6/1
Tråddiameter	2,55mm
Diameter:	7,6mm
Slagningsretning:	Høyre
Slaglengde:	
Bruddstyrke	52,2 kN
Trådfasthet:	min 145 kP
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert
Stålareal:	35mm ²
Vekt:	28 kg / 100 mtr
Zinkvekt:	230g/mm ²

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Certex Norge AS
Postadresse	Postboks 6400, Sluppen
Postnr. og poststed	7486 Trondheim
Telefon	+47 73 53 97 00
E-post	Certex.trondheim@certex.no
Internett	www.certex.no