

Certex Norge As

Linjemateriell

Bardunwire

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Bardunwire 50mm² 145 Kp, 19x1,80mm

Bardunwire kan brukes til bardunering, stag-og toppline.
Leveres som standard på 250 meters kryss ellers i lengder etter behov.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Elnummer: | 2801493 |
| Dimensjon: | 50mm ² - 9,0mm |
| Bruddstyrke: | 61,80 kN |
| Overflatebehandling: | Varmgalvanisert, 200 gr/m ² |
| Øvrige opplysninger: | Produsert i henhold til NS1530/1531 |



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brukermanual:
Det foreligger ingen brukermanual for dette produktet.

Ettersyn/kontroll
Bardunwire må kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke mulig rust. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensing fra luft og eventuelt salt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

| | |
|----------------------|----------------------|
| Standard: | NS 1530 /1531 |
| Konstruksjon: | 12/6/1 |
| Tråddiameter | 1,80mm |
| Diameter: | 9,0mm |
| Slagningsretning: | Høyre |
| Slaglengde: | 110mm |
| Bruddstyrke | 61,8 kN |
| Trådfasthet: | min 145 kP |
| Overflatebehandling: | Varmgalvanisert |
| Stålareal: | 50mm ² |
| Vekt: | 38 kg / 100 mtr |
| Zinkvekt: | 200g/mm ² |

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produsent/importør | Certex Norge As |
| Postadresse | Postboks 6400, Sluppen |
| Postnr. og poststed | 7486 Trondheim |
| Telefon | +47 73 53 97 00 |
| E-post | Certex.trondheim@certex.no |
| Internett | www.certex.no |